

## Chantaffiche 250 JE

### DATES PRODUITS - PRODUCT DATA - PRODUKT DATEN

Caractéristique / Characteristic / Eigenschaft	Unité / Unit Einheit	Objectif -Target - Ziel	Tolérance Tolérance Toleranz	Méthode Method Méthode
Grammage Substance Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	115	+/- 3,5	ISO 536
Epaisseur Caliper Dicke	µm	130	+/- 10	ISO 534
Blancheur Whiteness Weissgrad	%, ASTM	105	+/- 5	Elrepho
Opacité sèche Dry opacity Opazität trocken	%	99	+/- 1	ISO 2471
Opacité humide Wet opacity Opazität nass	%	98	+/- 2	
Charge de rupture humide ST Wet tensile strength CD Nassbruchkraft quer	daN/15mm	> 0,8		ISO 3781 immersion 5'
Cobb verso 60" Cobb back side 60" Cobb Rückseite 60"	g/m <sup>2</sup>	23	+/- 4	ISO 535

\* les tests sont réalisés selon modes opératoires inspirés des Normes citées.

\* the tests are carried out with reference to the mentioned normes.

\* die Prüfungen erfolgen in Anlehnung an die zitierten Normen.